CE 2797

ambar APS UNIVERSAL

חומר קישור אוניברסלי רב-תכליתי בבקבוק יחיד, המתאים לכל טכניקות הצריבה

ביצועים מעולים בכל רמת לחות של הדנטין

MORE TECHNOLOGY 8 GENERATION

BPA FREE

יתרונות APS

- ביצועים מצויינים בכל רמת לחות של דנטין
- אסתטיקה גבוהה יותר (חסר צבע)

מראה חסר צבע

- ניצול מקסימלי של תכונות Ambar Aps
- מתאים לכל טכניקות הצריבה ולהתוויות שונות
- רב גוני המתאים להדבקת משטחים שונים : מתכות,חרסינה קומפוזיטים ופייבר פוסט
- רב גוני עם מינימום רגישות

MDP

חיבור מעולה לאמייל ודנטין, זירקוניה, אלומינה ומתכות לא אצילות

> *APS brought to the Ambar line greater polymerization efficiency, high level of adhesion and a colorless aspect.*

Prof. Dr. Alessandro Loguercio

Master in esthetic dentistry (FO/UFPEL/RS), Doctor in dental materials (FOUSP/SP)

Check product availability in your country.

בוחרים את טכניקת השימוש המועדפת

01

צריבה מלאה

לאחר הכנת השיניים מחספסים את פני שטח האמייל למשך 30 שניות ובדנטין למשך 15 שניות. שטיפה במים וייבוש בעזרת סילון אוויר. יש למרוח את שכבת הדבק הראשונה עם פונקציית הפריימר, למרוח על דנטין למשך 20 שניות, סילון אוויר לאידוי הממיס. יש למרוח שכבת דבק שנייה על דנטין ואמייל, סילון אוויר להסרת עודף,הקשייה באור למשך 20 שניות

02

צריבה סלקטיבית

לאחר הכנת השיניים, מחספסים את פני שטח האמייל למשך 30 שניות. שטיפה במים וייבוש בעזרת סילון אוויר. יש למרוח את שכבת הדבק הראשונה עם פונקציית פריימר תחריט עצמי, למרוח על דנטין למשך 20 שניות, סילון אוויר לאידוי המימס. יש למרוח את שכבת הדבק השנייה על דנטין ואמייל, סילון אוויר להסרת עודף, הקשייה באור למשך 20 שניות

03

צריבה עצמית

לאחר הכנת השיניים, לשטוף במים ולייבש בעזרת סילון אוויר. למרוח את שכבת הדבק הראשונה עם פונקציית פריימר צריבה עצמית, למרוח במשך 20 שניות על דנטין, סילון אוויר לאידוי ממס. יש למרוח את שכבת הדבק השנייה על דנטין ואמייל, סילון אוויר להסרת עודף, הקשייה באור למשך 20 שניות

הוכחה מדעית



המומלץ ביותר ליישום Intracanal

- שיעורי הדבקה גבוהים באזור Intracanal
- פילמור טוב יותר אפילו באזור האפיקלי
- תאימות רבה יותר עם Dual Cement
- אינו מצריך חספוס פני השטח

ללא קשר לתחריט החומצי ולרמת לחות הדנטין
המחקר מוכיח שלדבק Ambar Universal APS
יש חוזק הדבקה גבוה

הידבקות אל תוך תעלת השורש ללא חומצה זרחתית [MPa]



Source: *Loguercio AD, et al., UEPG-PR, 2018.*

דרגת המרה ללא חומצה זרחתית [%]



The high conversion degree in the apical third corroborates the results of the high adhesion of Ambar Universal APS.

Source: *Loguercio AD, et al., UEPG-PR, 2018.*

הדבקה בשילוב צמנט מסוג שרף כפול [MPa]



Ambar Universal APS

Single Bond Universal
+ Relyx Ultimate (3M ESPE)

Ambar Universal APS
ממציג חוזק קישור גבוהה בשילוב
dual resin cement Allcem
במצבי פעולה שונים וללא קשר להקשיית האור
חשוב במיוחד בהדבקה של חלקים תותבים אטומים

Source: *Loguercio AD, et al., UEPG-PR, 2018.*

הדבקה למצעים עקיפים שונים [MPa]



Ambar Universal APS
+ Allcem

Single Bond Universal
+ Relyx Ultimate (3M ESPE)

Ambar Universal APS
+ Allcem Core

Ambar Universal APS
מקנה ביטחון ועמידות הדבקה של חלקים תותבים, כולל
אלה עם צמנטציה קשה כזירקוניה

Source: *Loguercio AD, et al., UEPG-PR, 2018.*

AVAILABILITY

Refill

מכיל: בקבוק אחד (פריימר + דבק) 5 מ"ל

אינדיקציות

- *כל רמות השחזור הישירים עם קומפוזיטים*
- *שחזורים לא ישירים, אינליי אונליי בחרסינה, קומפוזיט ומתכת*

- *צמנט דבק לתותבות, כתרים,ציפויים,אינליי ואונליי*
- *תיקוני דבק*